



BRAWOLINER® - FIX

Il rapporto tra resina ed indurente deve sempre essere di 3 : 1

*La tanica di resina bicomponente che viene fornita pesa 10 kg
composta da due scompartimenti: 7,5 kg di resina e 2,5 kg di indurente*

Tabella indicante il dosaggio di resina in base a diametro e lunghezza della calza

DN	Litri / metro	BRAWO I o BRAWO III kg/m	Distanza rulli del tavolo di impregnazione
70 ÷ 80	0,73	0,8	8,5 mm
100 ÷ 125	1	1,1	
125 ÷ 150	1,27	1,4	
150 ÷ 180	1,55	1,7	
200 ÷ 250	2,09	2,3	